



# INFORME DATOS TÉCNICOS

## EL FABRICANTE:

**S.A.C.I.D.**

Raval dels Torrents, Par. 4 DC-163  
08297 CASTELLGALÍ  
BARCELONA (ESPAÑA)



INFORMA QUE LA CUERDA DESCRITA A CONTINUACIÓN:

## KORDA'S - TAURUS 14

Cuerda de doble trenzado de POLIESTER

NORMA QUE CUMPLE

EN-ISO 10547:2009  
MANIPULACION DE CARGAS

ES CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS DE DICHA NORMA  
CON LOS SIGUIENTES DATOS TÉCNICOS :

DATO	VALOR
Diámetro	14,3 mm
Peso por metro	147 g/m
Porcentaje alma	49,0%
Porcentaje funda	51,0%
Carga de Rotura *	4890 daN
CMU Cuerda *	700 daN
CMU Costura *	650 daN
CMU Nudo *	350 daN
Elasticidad 50 % Carga rotura	8%

\* Los valores expresados en la tabla para Carga de rotura y CMU son para cuerda blanca.  
Para cuerda de color los valores de resistencia son un 5% menores.

REALIZADO EN: CASTELLGALÍ  
CON FECHA: 09/08/2018

FIRMA:

Jose Joaquín Castaño Lacruz  
Responsable Técnico



# TECHNICAL DATA REPORT

THE MANUFACTURER:

**S.A.C.I.D.**

Raval dels Torrents, Par. 4 DC-163  
08297 CASTELLGALÍ  
BARCELONA (SPAIN)



INFORMS THAT THE FOLLOWING PPE :  
**KORDA'S - TAURUS 14**

**Rope double braided of polyester**

NORM WHICH MEETS: EN-ISO 10547:2009  
**ROPE FOR HANDLING LOADS**

**SATISFIES THE DISPOSITIONS OF THE REGULATION UE2016-425,  
WITH THE FOLLOWING TECHNICAL DATA OF CERTIFICATION:**

Diametre	14,3 mm
Weight per metre	147 g/m
Core Percentage	49,0%
Sheath Slippage	51,0%
Breaking load	4890 daN
CMU Rope	700 daN
CMU Sewing	650 daN
CMU Knot	350 daN
Elasticity 50% breaking load	8%

ISSUED IN: CASTELLGALÍ

DATE: 31/07/2020

SIGNATURE:

Jose Joaquín Castaño Lacruz  
Technical Director