



INFORME DATOS TÉCNICOS

EL FABRICANTE:

S.A.C.I.D.

Raval dels Torrents, Par. 4 DC-163
08297 CASTELLGALÍ
BARCELONA (ESPAÑA)



INFORMA QUE LA CUERDA DESCRITA A CONTINUACIÓN:
KORDA'S - TAURUS 8

Cuerda de doble trenzado de POLIESTER

NORMA QUE CUMPLE

EN-ISO 10547:2009

MANIPULACION DE CARGAS

ES CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS DE DICHA NORMA
CON LOS SIGUIENTES DATOS TÉCNICOS :

DATO	VALOR
Diámetro	8,5 mm
Peso por metro	52 g/m
Porcentaje alma	46,0%
Porcentaje funda	54,0%
Carga de Rotura *	2040 daN
CMU Cuerda *	290 daN
CMU Costura *	270 daN
CMU Nudo *	145 daN
Elasticidad 50 % Carga rotura	8%

* Los valores expresados en la tabla para Carga de rotura y CMU son para cuerda blanca.
Para cuerda de color los valores de resistencia son un 5% menores.

REALIZADO EN:

CASTELLGALÍ

CON FECHA:

09/08/2018

FIRMA:

Jose Joaquín Castaño Lacruz
Responsable Técnico



korda's
You enjoy... We think

TECHNICAL DATA REPORT

THE MANUFACTURER:

S.A.C.I.D.

Raval dels Torrents, Par. 4 DC-163
08297 CASTELLGALÍ
BARCELONA (SPAIN)



INFORMS THAT THE FOLLOWING PPE :

KORDA'S - TAURUS 8

Rope double braided of polyester

NORM WHICH MEETS: EN-ISO 10547:2009
ROPE FOR HANDLING LOADS

**SATISFIES THE DISPOSITIONS OF THE REGULATION UE2016-425,
WITH THE FOLLOWING TECHNICAL DATA OF CERTIFICATION:**

Diametre	8,5 mm
Weight per metre	52 g/m
Core Percentage	46,0%
Sheath Slippage	54,0%
Breaking load	2040 daN
CMU Rope	290 daN
CMU Sewing	270 daN
CMU Knot	145 daN
Elasticity 50% breaking load	8%

ISSUED IN: CASTELLGALÍ

DATE: 31/07/2020

SIGNATURE:

Jose Joaquín Castaño Lacruz
Technical Director